

FICHA DE PRODUCTO	FOTO DEL PRODUCTO	LÍNEAS	TECNOLOGÍAS	
RL10086 MOVING S1PS FO SR ESD Natural Confort 11 Mondopoint AirToe Aluminium TIPO DE ZAPATO "B" NUMERACIÓN 35-48 PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO Kg 1,16		         		
DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		NORMA EN ISO	VALOR
Zapatos de seguridad altos, ligeros y cómodos U-Power de la línea Red Lion, in suave gamuza perforado, puntera de aluminio, antiarrugas, antideslizante y suela de poliuretano PU / PU infinergy.	PUNTERA "AirToe Aluminium"		20345:2022	OBTENIDO
	Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm		≥ 14	16,5
	Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm		≥ 14	14,5
	PLANTILLA "Save&FlexPLUS®, plantilla anti perforación "no metal""			
	Resistencia a la perforación N		≥ 1100	Obediente
	CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA			
			< 109 Ω	Obediente
	IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60'			
	Absorción de agua después de 60'		≤ 30%	N.A.
	Agua transmitida después de 60'		≤ 0,2 gr	N.A.
	Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h)		≥ 0,8	7,0
	Coeficiente de permeabilidad mg/cm2		≥ 15	62,6
	FORRO DE LA MÁSCARA			
	Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h)		≥ 2 ≥ 20	23,7
	Coeficiente de permeabilidad mg/cm2		25.600 ciclos	189,7
	Resistencia a la abrasión en ciclos SECO		12.800 ciclos	Obediente
	Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO			Obediente
	PLANTILLA			
	Resistencia a la abrasión		≥ 400 ciclos	Sin daños
	DESGASTE SUELA			
	Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm3		≤ 250	77
	Fuerza flexible mm		≤ 4 ≥	3,2
	Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm		3 ≤	3,4
	Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)		12 ≥	11,6
	Absorción de energía del talón J		20	36
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO			
	Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°)		≥ 0,31	0,42
	Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°)		≥ 0,36	0,36
	SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°)		≥ 0,19	0,31
	SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)		≥ 0,22	0,28